

NUNOFILTING

= Filting/tove ull på silke



Nuno betyr vevd stoff på japansk

Materialer / utstyr

Tynn tekstil som ull vil feste seg til ved filting/toving

Kardet ull som for eksempel merinoull.

Vann ca 40 grader og såpe med ca 10,5 Ph (grønnsåpe)

Boble-plast

Hvordan Boble-plast plasseres på bordet og legg tekstilen oppå. Dra ut ull fra den karda tullen. Legg ulla jevnt på stoffet, slik at fibre ne ligger jevnt en vei og at de overlapper hverandre litt. Neste lag legges motsatt vei. Hvor mange lag med ull du bruker, kommer an på tykkelsen på det ferdige stoffet.




Silke til babyjakke



Ull lagt på silke

Bland ca 1 dl såpe i 1 l vann og tøm forsiktig oppå ulla, slik at luften blir presset ut. Bruk hele håndflatene og bearbeid forsiktig først, siden hardere og hardere ettersom ulla filter seg i stoffet.

Ulla krymper og tar med seg silken i prosessen, slik at silken blir ruglete



Mønsteret bør forstørres med ca 1/3 før du starter krympinga.

Linker:

http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10380/95/T_rkl_de_i_nuofilt.pdf

<http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=142973>

<http://habitata.wordpress.com/2008/10/20/nunofilting-her-kommer-jeg-nuno-felting-here-i-come/>

<http://www.ull.no/display.aspx?menuid=502>